DEUTSCHES PATENTAMT

- ② Aktenzeichen: (2) Anmeldetag:
  - Offenlegungstag: Veröffentlichungstag der Patenterteilung:
- P 38 01 028.3-45 15. 1.88
- 7, 9,89



Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

- (73) Patentinhaber:
  - Licher, Hans-Josef, 5010 Bergheim, DE
- (74) Vertreter:


Schönwald, K., Dr.-Ing.; von Kreisler, A., Dipl.-Chem.; Fues. J., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Selting, G., Dipl.-Ing.; Werner, H., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.: Böckmann gen, Dallmeyer, G., Dioi.-Ing., Pat.-Anwälte, 5000 Köln

- (72) Erfinder:
- 6 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften: NICHTS ERMITTELT

gleich Patentinhaber

(5) Verfahren und Vorrichtung zum Beschichten von Keramikteilen

in einem Verfahren zum Beschichten von Keramikteilen durch Erhitzen der Keramiktelle und anschließendem Aufsprühen eines Kunststoffpulvers ist vorgesehen, daß in ei-nem ersten Sprühvorgang eine erste Schicht aus einem als Abfallmateriel anfalienden Kunststoffpulver eis Füllschicht für das poröse Keramikmaterial aufgetragen wird und daß in einem zweiten Sprühvorgang eine zweite Schicht aus Frischpulver als Dekorschicht aufgetragen wird. Eine Pulverbeschichtungsvorrichtung zum Beschichten von Keramikteilen (3) mit einem Kunststoffpulver, mit einer Transporteinrichtung (2) für die Keramikteile (3) und einem Arbeitskanal (1) zur Aufnahme der Keramikteile (3), auf dessen einer Seite mindestens eine Pulversprüheinrichtung (7, 8) und auf dessen anderer Seite eine Absaugeinrichtung (13) und eine Pulverauffangeinrichtung [12] angeordnet sind. weist entlang des Transportwegs (1) zwei Sprühstationen (5. 6) Im Abstand voneinander auf, von denen die in Transportrichtung erste Sprühstation (5) Misch- und Abfallpulver zum Auftragen einer Füllschicht und die zweite Sprühstation (6) entsprechend dem vorbestimmten Dekorfarbton ausschließlich Frischpulver erhält. Die erste Sprühstation (5) erhält zusätzlich das von der Absaugeinrichtung (13) und der Pulverauffangeinrichtung (12) sowohl von der ersten (5) als auch von der zweiten Sprühstation (6) gesammelte Kunststoffpulver als Recycling-Pulver.



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten von Keramikteilen durch Erhitzen der Keramikteile und anschließendem Aufsprühen eines Kunststoffpulvers 5 sowie eine Pulverbeschichtungsvorrichtung zum Beschichten von Keramikteilen mit einem Kunststoffpulver, mit einer Transporteinrichtung, die Keramikteile durch einen Arbeitskanal hindurchführt, auf dessen einer Seite mindestens eine Pulversprüheinrichtung und 10 auf dessen anderer Seite eine Absaugeinrichtung und eine Pulverauffangeinrichtung angeordnet sind.

Pulverbeschichtungsvorrichtungen ermöglichen einen hohen Auftragswirkungsgrad, eine gleichmäßige den daher dort eingesetzt, wo es auf eine hohe Schichtstärkengenauigkeit und eine gute Oberflächenqualität

Beim elektrostatischen Pulverbeschichten wandern Pulverteilchen, z. B. Duroplaste, unter dem Einfluß eines elektrischen Feldes von einer Sprühdüse zu einem zu beschichtenden Werkstück und setzen sich dort ab. Es ist bekannt, Keramikteile, z. B. Blumentöpfe, mit einem Kunststoffpulver, z. B. Epoxipolyester-Mischpulver, zu beschichten, indem die Keramikteile vorher auf eine 25 Temperatur von ca. 250°C erhitzt werden und anschließend das Kunststoffpulver elektrostatisch aufgespritzt wird. Bei Keramikteilen ist wegen der porösen Oberfläche hierfür eine Beschichtung von ca. 200 µm erforderlich, um eine einwandfreie Oberflächenqualität mit glat- 30 ter hochglänzender Oberfäche zu erhalten. Das bekannte Verfahren hat bei Keramikteilen wegen der erforderlichen Schichtdicke den Nachteil eines sehr hohen Pulververbrauchs.

Um den Auftragswirkungsgrad zu erhöhen, ist es fer- 35 ner bekannt, mit Hilfe einer Absaugeinrichtung und einer Palverauffangeinrichtung den von dem Werkstück nicht aufgenommenen Teil des Pulversprühkegels abzusaugen und wieder zu verwenden, um den Pulververbrauch zu reduzieren.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Beschichten von Keramikteilen mit Kunststoffpulver zu schaffen, die einen geringeren Verbrauch an Frischpulver ermöglichen.

Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsgemäß vor- 45 gesehen, daß in einem ersten Sprühvorgang eine erste Schicht aus mindestens einem als Abfallmaterial anfallenden Kunststoffpulver als Füllschicht für das poröse Keramikmaterial aufgetragen wird und daß in einem pulver als Dekorschicht aufgetragen wird.

Die poröse Oberfläche des Keramikmaterials kann demnach zunächst mit einer Mischung verschiedener als Abfallmaterial anfallender Kunststoffpulver beschichtet werden, die in Pulverbeschichtungsbetrieben bei der 55 Reinigung von Pulverbeschichtungsvorrichtungen nach jedem Farbwechsel in großen Mengen anfallen und die bisher nicht wiederverwendet werden konnten. Da diese Pulver aber hinsichtlich der Kunststoffqualität einwandfrei sind, sind sie in bervorragender Weise als Füllschicht geeignet. Unmittelbar nach dem Auftragen der Füllschicht wird in einem zweiten Sprühvorgang das kostenintensive Frischpulver als Dekorschicht mit der endgilltigen Farbgebung aufgetragen. Auf diese Weise können je nach Schichtdicke der ersten Schicht bis zu 65 75% der Pulverkosten eingespart werden, da das Mischund Abfallpulver quasi kosteulos zur Verfügung steht.

Vorzagsweise ist vorgesehen, daß eine erste Schicht

in einer Dicke, die zwischen 50 bis 75% der Gesamtbeschichtung liegt, aufgetragen wird. Eine solche Schichtstärke genfigt, um die poröse Oberfläche von Keramikteilen zu glätten.

Die Dicke der zwelten Schicht beträgt vorzugsweise zwischen 40 und 60 µm. Eine Schichtdicke für die Dekorschicht in dieser Größenordnung gewährleistet eine einwandfreie Deckung der zweiten Schicht auf der ersten Schicht

Bei einer Pulverbeschichtungsvorrichtung zur Durchführung des obigen Verfahrens ist vorgesehen, daß die Pulversprüheinrichtung aus zwei im Abstand voneinander angeordneten Sprühstationen besteht, von denen die in Transportrichtung erste Sprühstation Kunststoff-Schichtdicke und eine gute Kantenbedeckung. Sie wer- 15 pulver in Form von mindestens einem Abfallmaterial zum Auftragen einer Füllschicht und die zweite Sprühstation ensprechend dem vorbestimmten Dekorfarbton ausschließlich Frischpulver erhält, und daß die erste Sprühstation zusätzlich das von der Absaugeinrichtung und der Pulverzuffangeinrichtung sowohl von der ersten als auch von der zweiten Sprühstation gesammelte Kunststoffpulver als Pulver zur Wiederverwendung er-

> Bei einer solchen Pulverbeschichtungsvorrichtung entfällt in vorteilhafter Weise die Notwendigkeit der Reinigung bei einem Farbwechsel. Für einen Farbwechsel ist es lediglich erforderlich, den Frischpulverbehälter für die zweite Sprühstation auszutauschen, wobel praktisch ohne Anlagenstillstand die nächste Charge mit einer anderen Farbe besprüht werden kann. Die sonst erforderliche Reinigung der Pulverbeschichtungsvorrichtung, die üblicherweise einen Anlagenstilistand von bis zu zwei Stunden zur Folge hat, entfällt, da das Prischpulver von der Absaugeinrichtung und der Pulverzuffangeinrichtung nicht wieder dem Frischpulver zugeführt wird, sondern dem Abfall- und Mischpulverkreislauf. Dadurch kann außerdem auch die Qualität der Beschichtung insofern verbessert werden, daß keine Verunreinigungen des Frischpulvers durch die Wiederverwendung auftreten können.

Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert. Es zeigt

Fig. 1 einen Querschnitt durch die Pulverbeschichtungsvorrichtung und

. Fig. 2 eine Draufsicht auf die Pulverbeschichtungsvorrichtung

Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch eine Pulverbeschichtungsvorrichtung mit einem Arbeitskanal 1, durch zweiten Sprühvorgang eine zweite Schicht aus Frisch- 50 den eine Transportvorrichtung in Form eines Unterflurförderers 2 verläuft, der Keramikteile 3 auf einem Drehteller 4 transportiert, der sich ständig dreht oder auch nur während der Sprühphase gedreht wird.

Auf der einen Seite des Arbeitskanals 1 sind zwei mit Abstand voneinander angeordnete Sprühstationen 5, 6 mit jeweils zwei Sprühpistolen 7, 8 angeordnet, die an einem Halter 9 befestigt sind. Die mit dem Unterflurförderer 2 transportierten Keramikteile 3 kommen aus einem Ofen, in dem sie auf ca. 250°C erhitzt worden sind. Der untere Teil des Unterflurförderers wird von einem Gehäuse 11 abgedeckt, damit Teile des durch den Ofen hindurchlaufenden Unterflurförderers 2, die ebenfalls auf 250°C erhitzt sind, nicht von dem von der Sprühpistole 7 ausgehenden Sprühstrahl beschichtet

Anschließend durchlaufen die Keramikteile beide Sprühstationen 5, 6, wobei in der ersten Sprühstation 5 eine Füllschicht aus einem Mischpulver, bestehend aus

werden.

In der anschließenden zweiten Sprühstation 6 wird darauf hin eine im Verhältnis zur Füllsehicht dünne aber deckende Dekorschicht aufgetragen, die den gewünsch-

ten Farbton aufweist.

Die jeweils untere Sprühpistole 7 bei beiden Sprüh15 stationen 5, 6 beschichtet das Keramikteil 3 von außen,
wihrend die obere Sprühpistole 8 die Innenbeschichtung des Keramikteils 3 bewirkt.

Für die beiden Sprühstationen 5, 6 sind getrennte Pulverbehälter vorgesehen, wobei die orste Sprühsta-20 in 5 Misch. und Abfallpulver sowie durch Recycling zurückgeführtes Pulver sowohl von der ersten als auch von der zweiten Sprühstation 6 enthält, während die zweite Sprühstation nur Prischpulver aus dom Frischpulverbehälter 10 chalit.

Auf der den Sprühstationen 5, 6 gegenüberliegenden Seite des Arbeitskanals 1 ist eine Pulverauffangeinrichtung 12 mit einer Absaugeinrichtung 13 angeordnet. Die Pulverauffangeinrichtung 12 besteht aus einem im wesentlichen quaderförmigen Filterraum 14, der auf seiner 30 den Pulversprühdüsen 8 zugewandten Seite mit einem Prallgitter abgegrenzt ist. Dieses Prallgitter 15 läßt die nicht vem Keramikteil aufgenommenen Pulverteilchen hindurch in den Innenraum des Filterraumes 14, in dem mehrere Filterelemente 16 in Form von senkrecht hän- 35 genden Filterkerzen angeordnet sind, die über jeweils eine Venturi-Düse an eine Absaugeinrichtung 13 ange-schlossen sind. Im Unterteil des Filterraums 14 befindet sich eine Siebeinrichtung 18, z. B. ein 160 um-Maschensieb, das Pulveraggiomerate zurückhalten soll und einen 40 Pulverbehälter 19 nach oben hin abschließt. Der Pulverbebehälter 19 im Unterteil des Filterraumes 14 weist eine Pulverfördereinrichtung auf, die das Pulver aus dem Pulverbehälter 19 den Pulversprühdüsen der Sprühpistolen 7, 8 der ersten Sprühstation 5 zuführt.

Der überwiegende Teil der nicht von den Keramiktelna Jungenommen Palverteilden wird von den Filterelementen 16 der Abstaugeimfehrtung 13 von beiden
Sprübstationen 5, 6 angesaugt Dabei setzen sich die
Palverteilchen sowohl der ensten als auch der zweiten 29
Sprübstation auf der Filteroberflichen ab oder sedimentieren nach untern, wo sie nach Passieren der Siebverrichtung 16 in den Pulver-beilkten ab Oder sedimentieren nach untern, wo sie nach Passieren der Siebverrichtung 16 in den Pulver-beilkten ab für der Gebenkreiten Teilenber ab der seine Stehenkreiten Teilenber ab dem eine Hitereriementen 16
Abfalpulwe gelangen. Die an den Filtereriementen 16
Abfalpulwe gelangen. Die an den Filtereriementen 16
Abfalpulwe gelangen den der der Siebverfallen der Pulverbeilkter 19
Schorter falle für der Verberbeilkter 19
Schorter falls in der Pulverbeilkter 19
Schorter falls in der Pulverbeilkter 19
Schorter fallen der Pulverbei

Der Pulverbehälter 19 erhält neben dem rückgeführten Pulverstrom aus beiden Sprühstationen zusätzlich eb
Abfall- und Mischpulver über eine Schlauschleitung 21
aus einem weiteren in den Zeichnungen nicht dargestellten Behälter, um den laufenden Pulververbrauch zu ersetzen.

## Patentansprüche

Verfahren zum Beschichten von Keramikteilen

durch Erhitzen der Keramikteile und anschließendem Aufsprühen eines Kunststoffpulvers, dadurch gekennzeichnet,

daß in einem ersten Sprülworgang eine erste Schicht aus mindestens einem als Abfallmaterial anfallender Kunststorffpulver als Füllschicht für des poröse Keramikmaterial aufgetragen wird und daß in einem zweiten Sprülworgang eine zweite Schicht aus Frischpulver als Dekorschicht aufge-

tragen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Schicht in einer Dicke, die zwischen 50 und 75% der Gesamtbeschichtung liegt aufgetragen wird.

 Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Schicht in einer Dicke zwischen 40 und 60 µm aufgetragen wird.

4. Putverbesbichtungsvorrichtung zur Durchführung des Verfährens nach den Ansprüchen 1 bis 3 mit einer Transporteinrichtung, die Keramiktele durch einen Arbeitskans i indurchgeführt, auf dessen, einer Seite mirdestens eine Putversprüherichtung und uf dessen anderer Seite eine Absugeinrichtung und eine Putversuffangeinrichtung angeordnet sind, dedurch gekennzeinnet,

daß die Pulversyntheinrichtung aus zwei im Abstand voneinander augeordenen Synthestationen (5, 6) besteht, von denen die in Transportrichtung erste Synthestion (5) Kunsteinfpulver in Form von middestens einem Abfallmaterial zum Auftragen einer Füllschicht und die zweite Syntheston (6) entsprechend dem vorbestimmten Dekorfarbton ausschließlich Frischpulver erhält und


daß die erste Sprühstation (3) zusätzlich das von der Absaugeinrichtung (13) und der Pulverauffangeinrichtung (12) sowohl von der ersten (5) als auch von der zweiten Sprühstation (6) gesammelte Kuntstoffpulver als Pulver zur Wiederverwendung erhält.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen

- Leerseite -

Nummer: 38 01 028 nt. Cl.<sup>4</sup>: C 04 B 4

Veröffentlichungstag: 7. September 1989



Nummer: Int. CL4: 38 01 028 C 04 B 41/83

